

酸洗腐蚀抑制剂

KI-P

特性

- (1)优良的腐蚀抑制力，防止表面污垢、粗糙、氢(H)脆性。
- (2)不会降低酸洗速度並产生光泽。
- (3)使用周期长。

适用范围

- (1)钢或铁的酸洗腐蚀抑制剂。
- (2)镀锌前处理的酸洗添加剂。

使用方法

硫酸系统

KI-P 0.4-1ml/L

添加越多控制效果越好，但添加量超过 1ml/L 以上时效果不会再提高。

盐酸系统

KI-P 0.2-0.5ml/L

添加越多控制效果越好，但添加过多时水洗会产生与水不能调和现象。

对于 10-20%(体积比)盐酸溶液其 KI-P 标准添加量是 0.4ml/L。

注：虽对水有不能调和现象，但不影响镀层的密着性。

补充方法

因释出等因素而效果变弱时请补充，或在补充酸量的同时补充 KI-P。

包装规格

25kg/桶

