

耐焊锡性镍光剂

FEBERLITE

药浴组成

名称	浓度范围	标准
硫酸镍	80-180g/L	130 g/L
氯化镍	65-120g/L	90 g/L
硼酸	25-50 g/L	35 g/L
UNICOTE-1(柔软剂)	15-30ml/L	20ml/L
UNICOTE-2(填平剂)	0.6-1.2 ml/L	0.8 ml/L

作业条件

	使用范围	标准
电压	6-15V	
浴温	40-60℃	50℃
PH	4.2-4.6	4.4
过滤	连续过滤(不添加活性炭)	

特性

具有优良的柔软性、均匀的电着性及披覆力，焊锡性、加工性优良。优美的白色调光泽，范围可达深弱电区，光剂稳定且管理简单。

补给方法

阴极电流密度 $0.25A/dm^2$ 时的补给量，参考如下：

FEBERLITE-B1 100-150ml/KAH

FEBERLITE-B2 80-100ml/KAH

活性炭过滤后，补给量参考如下：

FEBERLITE-B1 1.5-2ml/L

FEBERLITE-B2 0.25-0.5 ml/L

包装规格

25kg/桶

此说明书的所有内容与建议是以本公司的实验数据为基准，由于各使用者在操作及设备上有差异，因此对于相关产品使用结果不作任何保证亦不负不良结果所导致的损害责任。

此说明书内所有资料，亦不得作为侵犯版权之证据。

