

滚镀镍光剂(强填平型) BL-103

药浴组成

名称	浓度范围	标准
硫酸镍	200-300g/L	250 g/L
氯化镍	50-70 g/L	60g/L
硼酸	40-50 g/L	45 g/L
NO-24 (柔软剂)	8-12ml/L	10ml/L
BL-103(填平剂)	0.3-0.8ml/L	0.5 ml/L
KWN(湿润剂)	0.2-0.5ml/L	0.3 ml/L
浴温	40-60℃	50℃
PH	4.0-5.0	4.5
浴电压	8-15V	
过滤	连续过滤	

特性

填平力非常优良、出光快、镀层清亮；性能稳定，不易产生分解物，抗杂力强且方便管理及维护。

使用范围

适用于要求具有强填平力、厚重饱满、光泽度强的镀镍工艺流程。

包装规格

25kg/桶

补给方法

NO-24	100-150ml/KAH
BL-103	100-150 ml/KAH
湿润剂(KWN)	30-50 ml/KAH

此说明书的所有内容与建议是以本公司的实验数据为基准，由于各使用者在操作及设备上有差异，因此对于相关产品使用结果不作任何保证亦不负不良结果所导致的损害责任。

此说明书内所有资料，亦不得作为侵犯版权之证据。

