

掛鎳光澤劑(直镀型)

DNR-71R

药浴组成

名称	使用范围	标准
硫酸镍(NiSO ₄ • 6H ₂ O)	220–300g/LTR	260 g/LTR
盐化镍(NiCl ₂ • 6H ₂ O)	50–70 g/LTR	60 g/LTR
硼酸(H ₃ BO ₃)	35–50 g/LTR	45 g/LTR
NO-24	6–10ml/LTR	8 ml/LTR
DNF-71R	0.3–0.8 ml/LTR	0.5 ml/LTR
KWN	0.2–0.5 ml/LTR	0.3 ml/LTR
PH	3.8–5.2	4.2
温度	45–60	55

补给方法

电解消耗量因电流密等其他因素而有所不同参考如下

NO-24	100–120ml/KAH
DNF-71R	100–120 ml/KAH
KWN	30–50 ml/KAH
※DNR-71R & NO-24 的比例为 1:1-1.5	

作业条件

浴温	太低时，光泽及平整效果会降低且容易烧焦。 太高时，可提高电流操作范围但柔软性会变差。
PH	太低时，光泽及填平降低可使用碳酸镍调整。 太高时，柔软性会变差。可使用稀释的硫酸或盐酸调整。
阳极	请使用纯度高的镍阳极，并使用阳极袋和钛盐。
搅拌	无搅拌时电流范围会降低且容易有针孔及烧焦
过滤	可使用活性碳连续过滤。

特性

填平力强，具有厚重饱满的洁白清亮、光泽感、出光快、走位效果优良；药性稳定、抗杂力强、不易产生分解物、操作范围广且容易管理维护。

使用范围

适用于半光镍或碱铜为底层的镀镍工艺，亦可作为铜或铁件上的直镀。

镍金属

高电流密度作业请提高浓度。

浓度太低时光泽、填平会变差且容易烧焦。

氯化镍

促进阳极溶解、增大导电度、改善通电的效果。

太少时光剂的作用会降低，太多时柔软性会变差。

硼酸

PH的缓冲剂，保持镀层的密著性及延展性。

NO-24

可提高光泽及整平效果，也可改善镀层的延展及柔软性。
活性碳处理无法除去。

DNF-71R

过量时，可大幅提升光泽及填平效果，但内应力和延展性会变差。

过少时，光泽及填平效果不足。

活性碳处理无法除去。

KWN

防止出现针孔、粗糙。

活性碳无法除去。

包装规格

25kg/桶

