

滚镀镍光剂(强填平型) BL-103

药浴组成

名称	浓度范围	标准
硫酸镍(NiSO ₄ ·6H ₂ O)	200-300g/LTR	250 g/LTR
氯化镍(NiCl ₂ ·6H ₂ O)	50-70 g/LTR	60g/LTR
硼酸(H ₃ BO ₃)	40-50 g/LTR	45 g/LTR
NO-24 (柔软剂)	8-12ml/LTR	10ml/LTR
BL-103(填平剂)	0.3-0.8ml/LTR	0.5 ml/LTR
KWN(湿润剂)	0.2-0.5ml/LTR	0.3 ml/LTR
浴温	40-60 ^o C	50 ^o C
PH	4.0-5.0	4.5
浴电压	8-15V	
过滤	连续过滤	

特性

填平力非常优良、出光快、镀层清亮；性能稳定，不易产生分解物，抗杂力强且方便管理和维护。

使用范围

适用于要求具有强填平力、厚重饱满、光泽度强的镀镍工艺流程。

包装规格

25kg/桶

补给方法

NO-24	100-150ml/KAH
BL-103	100-150 ml/KAH
湿润剂(KWN)	30-50 ml/KAH

